

ASTORpol/H 15080

Polietilén szereléssegítő habszalag

ASTORplast
SELBSTKLEBETECHNIK



ASTORpol/H 15080

Egyoldalón öntapadó, kifejezetten kemény zártcellás fehér polietilén hab, nagyon jó öregedésálló tulajdonsággal.

Terméktulajdonságok és felhasználási területek

- Tömítőanyag légtechnika, gép – és szerszámgyártás számára
- Ideális előtétszalag az üvegipar számára
- Vegyileg semleges, kiváló öregedésállóság
- Nedvességre nem reagál, gyakorlatilag rothadásmentes
- Szállítható vastagságok: 1 és 1.5 mm (67 kg/m^3), 2 és 3 mm (185 kg/m^3) és 4 mm (125 kg/m^3)
- Elérhető kétoldali öntapadó és nem öntapadó kivitelben is

A habanyag műszaki paramétere

Habanyag	zárt cellás fehér polietilén hab
Hőálló képesség	-40°C és + 80°C között
UV-állóság	messzemenőleg ellenálló
Vegyi ellenállóság	

Klóros oldószer	részben ellenálló
Sósvíz	ellenáll
Fűtőolaj	részben ellenálló
Nátronlúg	ellenáll
Sósav 10%	ellenáll
Kénsav 30%	ellenáll

Vastagság (mm)	1 és 1.5 mm	2 és 3 mm	4 mm
Sűrűség ISO 845	ca. 67 kg/m^3	ca. 185 kg/m^3	ca. 125 kg/m^3
Összenyomási keménység ISO-3386-1	25%	ca. 60 kPa	ca. 125 kPa
	50%	ca. 130 kPa	ca. 225 kPa
Alakváltozási maradék (25%) 30 min	ca. 16%	ca. 8%	ca. 9%
	ca. 2.5%	ca. 5%	ca. 4%
Szakítónyúlás ISO-1926 (hossz)	ca. 210%	ca. 350%	ca. 350%

Ragasztó műszaki paramétere

Ragasztó	oldószermentes akrilát diszperzió
Hőálló képesség	-40°C és +100°C között
Takaró	szilikonizált LDPE fólia
Öregedő képesség	nagyon jó

A fenti adatok mérésekre alapulnak, nem specifikációk. Minden esetben javasoljuk az egyedi kipróbálást.